



Kalk ist mehr als weiss.  
dullinger



Dullinger Kalk GmbH

Peilsteinstraße 21  
5323 Ebenau . Austria

T. +43 | 62 21 | 74 46

F. +43 | 62 21 | 74 46 83

office@kalk.at

[www.kalk.at](http://www.kalk.at)

## PRODUKTDATENBLATT HAFTBRÜCKE 0,5MM

### Produktart:

Dieser ökologische Haftvermittler ist 100% frei von Konservierungsstoffen und macht es möglich, mineralische Beschichtungen wie Dullinger Feinspachtel 0,5 mm, Dullinger Sumpfkalkschlämme oder -kalkfarbe auf schwach saugende Untergründen aufzubringen. Die Bindemittelbasis sind nachwachsende Rohstoffe.

Das Pulver wird wie unten beschrieben, mit reinem Wasser angemischt.  
Geeignet nur im Innenbereich!

### Volldeklaration:

Pflanzenkasein, Weißkalkhydrat, Tonerde, Dolomitmehl, Dolomitsand

### Anwendung:

Haftbrücke 0,5 Pulver wird im Verhältnis 1:0,8 mit Wasser angesetzt. Dazu werden z. B. 2,5kg Pulver in 2 Liter sauberes Wasser, langsam mit elektrischem Rührgerät eingerührt. **Achtung:** Der anfänglich zähflüssige Zustand erreicht nach wenigen Minuten Verarbeitungskonsistenz. Damit das Pflanzenkasein zu einem Kleber aufgeschlossen werden kann, unbedingt 30 Minuten stehen lassen und noch einmal gut durchrühren. Die Haftbrücke ist jetzt verarbeitungsfertig. Gegebenenfalls kann die Wassermenge um bis zu 10 % erhöht werden. Haftbrücke 0,5 enthält keine Konservierungsmittel – deshalb nur so viel anrühren, wie am selben Tag verbraucht wird.

### Einsatz:

Geeignet sind alle mineralischen Untergründe, wie Kalk-, Kalkzement-, Kalkgips-, Zement- und Lehm- Putze im Innenbereich. Aber auch leicht organisch gebundene Putze und Anstriche wie Dispersions- und Silikatfarben oder Gipskarton-, Gipsfaserplatten sind geeignet (vollflächige Q3 Spachtelung auf Gipskartonplatten vor Anwendung notwendig). Nicht in Feuchträumen bzw. dauerfeuchten Untergründen anwenden. W3 (Spritzwasserbereich Badezimmer) nicht geeignet.

Untergründe wie Holz, Öl-, Alkyd-, Kunstharz-, Melaminharz-, oder kunststoffhaltige Untergründe, sowie alle nicht saugfähigen glatten Untergründe sind nicht geeignet.

### Grundsätzlich empfehlen wir das Anlegen einer Probefläche.

Im Hinblick auf die Vielfalt der verschiedenen Untergründe und Objektbedingungen, müssen unsere Produkte vom Anwender auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck, fach- und handwerksgerecht überprüft werden.

**Verarbeitung:**

Die Untergründe müssen fett- und staubfrei, fest und trocken sein. Tapetenleim und Leimfarbe sind gründlich abzuwaschen. Lose Teile entfernen und kreidende oder sandende Oberflächen vor dem Auftrag (z.B. mit Grundierung) festigen. Haftbrücke 0,5 wird in einem Arbeitsgang am besten mit einer Nylonwalze aufgerollt. Streichen oder Spritzen sind ebenfalls möglich. Obwohl die Trocknung nach kurzer Zeit abgeschlossen ist, sollte die nachfolgende Beschichtung frühestens nach 8 Stunden erfolgen.

- Lieferform:** 2,5 kg im Beutel (ergibt nach Wasserzugabe 4,5 kg)  
**Verbrauch:** ca. 100 g Pulver/m<sup>2</sup> (auf rauen Untergründen nimmt die Verbrauchsmenge zu!)  
Genaue Verbrauchsmengen können nur am Objekt ermittelt werden.  
**Lagerung:** Bei trockener Aufbewahrung bis zu einem Jahr lagerfähig  
**Verarbeitungstemperatur:** nicht unter +8°C bzw. über +28°C verarbeiten.  
**Werkzeugreinigung:** Nach Gebrauch mit reinem Wasser  
**Entsorgung:** Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften.  
**Sicherheitshinweis:** Enthält Weißkalkhydrat.  
Kalk ist reizend und darf nicht auf die Haut oder in die Augen gelangen!

Dieses Datenblatt ist nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sorgfältig zusammengestellt. Eine allgemeine Rechtsgültigkeit kann daraus, wegen der Unwägbarkeiten von Untergrund, Verarbeitung und Umweltfaktoren nicht abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung ist eine Probefläche anzulegen. Dieses Datenblatt verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit!  
Erstellt 08/ 2017